



UNIPRINT SATIN 108.000

Uniprint Satin je UV boja za sito štampu. Ova UV boja daje mat - saten efekat nakon sito štampe.

Glavne karakteristike:

- ✓ Pogodno za veliki broj materijala: PVC, poliester, polistiren, ABS, polikarbonat, papir (pripremljen i nepripremljen), karton, viklovane elemente.
- ✓ Pogodan za spoljne uslove, garancija do 2 godine kad se štampa na PVC-u.
- ✓ Odlična otpornost na abraziju i voodo otporan.
- ✓ Fleksibilan – za višeslojnu štampu i štancovanje.
- ✓ Bezolovni pigmenti.
- ✓ Boje iz sistema za mešanje sadrže visok procenat bele i transparentne baze što smanjuje njihovu otpornost.

Pakovanje:

Boje su pakovane u crne polietilenske kante od 1kg i 5 kg.

Vek trajanja:

Čuvati u dobro zatvorenim kutijama na tamnom i hladnom mestu.

U ovakvim uslovima, rok trajanja boje je 12 meseci.

Dodatni proizvodi:

Za pranje koristiti Solvent LQ 90.920.

Emulzija Solventna Zero in Dual SV.

Razređivač 100.900 najviše do 10%.

Ubrzivač 100.978 oko 2-3% da bi se ubrzao proces sušenja.

Bronze binder 104.850: koristi se za pripremu metalik boja. Preporučeni odnos je 15% srebro, 20% zlato (težinski)

Za optimalnu pokrивnost koristite svilu od 120 niti/cm, tj. 120/34 PW.

Trajanje smešane boje je oko 8 sati u zavisnosti od sobne temperature.

Adhesion Promoter 106.835: 3-5% se dodaje boji, bolje prijaje na HDPE materijale i tanko vuceni polietilen.

Spoljna upotreba:

Uniprint satin 108.000 ima garanciju 2 godine na spoljnu upotrebu u klimatskim uslovima Centralne Evrope.

Štampa: Pre upotrebe dobro promešati i razrediti boju. Štampa se (off contact) sa zaoštrenom rakel gumom. Da bi se odredilo da li boja odgovara potrebama štampe, izvršiti test pre početka produkcije.

Sušenje: Sa UV lampom od 120W/cm boja se zasušuje 15mt/min. Brzina sušenja može da zavisi od debljine nanosa boje. Ukoliko imate sistem manje snage, potrebno je da se pokretna traka uspori. je dobra za boju, i može da ugrozi mogućnost lakog uklanjanja sa podloge.

Pokrивnost: 80 m²/kg , koristeći sito od 150niti/cm, tj.150/34 PW,a zavisi i od nijanse i uslova štampe.



Jugoslovenska 2, 11250 Beograd
Tel: +381 11 6581274, 6581275
www.sitotehnika.rs
office@sitotehnika.rs



Aerodromska 17, 71000 Sarajevo, tel: +387 33 719095, 66 002600, e-mail: sasastgraf@gmail.com
Pilanska bb, 78000 Banja Luka, tel: +387 51 305280, 66 002400, e-mail: stgrafbl@gmail.com
Lagja Kalabria pn, 10000 Priština, tel: +383 38 602080, 45 600641, e-mail: info@stgraf-ks.com
Gorno Lisiče 210, 1000 Skoplje, tel: +389 2 3245777, 78 279756, e-mail: office@stgraf.mk

Pratite nas:



**Boje:**

108.100Bela108.401Kobaltno plava
108.101Bela pokrivna108.403Ultramarin plava
108.201Limun žuta108.540Zelena
108.202Hrom žuta108.700Crna
108.302Skarletno crvena108.701Crna pokrivna
108.303Crvena108.800Transparentna baza
108.304Rubin crvena108.890Providni lak-Overprint
108.343Pink

Bezbednost pri radu:

Izbegavajte direktno i duže izlaganje UV svetlu. Za osvetljenje prostorije za rad koristite bele fluo lampe. Proizvod nadražuje, izbegavajte kontakt sa očima i kožom.



Jugoslovenska 2, 11250 Beograd
Tel: +381 11 6581274, 6581275
www.sitotehnika.rs
office@sitotehnika.rs



Aerodromska 17, 71000 Sarajevo, tel: +387 33 719095, 66 002600, e-mail: sasastgraf@gmail.com
Pilanska bb, 78000 Banja Luka, tel: +387 51 305280, 66 002400, e-mail: stgrafbl@gmail.com
Lagja Kalabria pn, 10000 Priština, tel: +383 38 602080, 45 600641, e-mail: info@stgraf-ks.com
Gorno Lisiče 210, 1000 Skoplje, tel: +389 2 3245777, 78 279756, e-mail: office@stgraf.mk

Pratite nas:    