



TEXILAC APS TRANSPARENT

Kod br. 168750

Transparentna baza za štampu na tekstilu na vodenoj osnovi.

- ✓ Za meke otiske na svetlo obojenoj tkanini
- ✓ Polimerizacija na sobnoj temperaturi posle katalizacije
- ✓ Otisci su otporni na pranje vodom pri temperaturi od 40° C.
- ✓ Može se koristiti za postupak sa četiri boje i štampu vlažno na vlažno.

UPUTSTVO ZA UPOTREBU :

PRIPREMA: TEXILAC APS TRANSPARENT je spreman za upotrebu i može se razrediti sa max. 5% vode. Za polimerizaciju pri sobnoj temperaturi, proizvod se treba katalizirati sa 1% katalizatora ECOTEX FIX 50.

Vek trajanja pripremljene mase je 12 sati . Uslovi pod kojima se radi mogu da utiču na trajnost smese i da joj smanje vek. Pripremite samo količinu potrebnu za dnevnu upotrebu.

Sušenje se može usporiti dodavanjem max. 1-3% usporivača TEXILAC RETARDER GEL . Ako je potrebno , gustina proizvoda može se povećati s max. 0,5-1% sredstva za zgušnjavanje TEXILAC THICKENER 346.

BOJE: Upotrebite max. 3% pigmenta TEXILAC COLORANTS ili ECOTEX P /beli, crni i kraljevsko plavi OL = 6%/.

Boje za štampu u postupku sa četiri boje naznačene su u tonskoj karti.

ŠTAMPA: ravna sita: max 120 niti/cm.

POLIMERIZACIJA : kad se koristi katalizator , otisci su suvi i otporni na pranje vodom posle 48 sati i to na sobnoj temperaturi.

Bez katalizatora , sušite otiske toplinom kroz 3 min. pri 140° C.

IŠĆENJE: Isperite sita i pribor što je moguće pre hladnom vodom.

PAKOVANJA: TEXILAC APS TRANSPARENT 1, 5, 20, i 50 kg.
KATALIZATOR 0,1 i 1 kg.

TEXILAC APS TRANSPARENT ne sme da se meša sa drugim proizvodima.

Rezultati štampe zavise od mnogih faktora zato preporučujemo da izvršite temeljne probe u cilju postizanja željenog rezultata.

Izmešajte dobro pre upotrebe i zaštitite od zamrzavanja.

Svi naši proizvodi nose etikete sa podacima o sigurnosti u skladu sa vazećim propisima, a azurirane liste sa podacima o sigurnosti prema normama EEZ dostupne su na zahtev.



Jugoslovenska 2, 11250 Beograd
Tel: +381 11 6581274, 6581275
www.sitotehnika.rs
office@sitotehnika.rs



Aerodromska 17, 71000 Sarajevo, tel: +387 33 719095, 66 002600, e-mail: sasastgraf@gmail.com
Pilanska bb, 78000 Banja Luka, tel: +387 51 305280, 66 002400, e-mail: stgrafbl@gmail.com
Lagja Kalabria pn, 10000 Priština, tel: +383 38 602080, 45 600641, e-mail: info@stgraf-ks.com
Gorno Lisiće 210, 1000 Skoplje, tel: +389 2 3245777, 78 279756, e-mail: office@stgraf.mk

Pratite nas:

