



# UNIPRINT

## 104.000

Uniprint je visoko sjajna UV boja.

### Glavne karakteristike:

- ✓ Pogodno za veliki broj materijala: PVC, poliester, polistiren, ABS, polikarbonat, papir (pripremljen i nepripremljen), karton, viklovane elemente.
- ✓ Pogodan za spoljne uslove, garancija do 2 godine kad se štampa na PVC-u.
- ✓ Odlična otpornost na abraziju i voodo otporan.
- ✓ Fleksibilan – za višeslojnu štampu i štancovanje.
- ✓ Bezolovni pigmenti.

### Pakovanje:

Boje su pakovane u crne polietilenske kante od 1kg i 5 kg.

### Vek trajanja:

Čuvati u dobro zatvorenim kutijama na tamnom i hladnom mestu.  
U ovakvim uslovima, rok trajanja boje je 12 meseci.

### Dodatni proizvodi:

Za pranje koristiti Solvent LQ 90.920.

Emulzija: Solventna Zero in Dual SV.

Razređivač 100.900 najviše do 10%.

Ubrzivač 100.978 oko 2-3% da bi se ubrzao proces sušenja.

Bronze binder 104.850: koristi se za pripremu metalik boja. Preporučeni odnos je 15% srebro, 20% zlato (težinski)

Za optimalnu pokrивnost koristite svilu od 120 niti/cm, tj. 120/34 PW.

Trajanje smešane boje je oko 8 sati u zavisnosti od sobne temperature.

Adhesion Promoter 106.835: 3-5% se dodaje boji, bolje prijlanje na HDPE materijale i tanko vuceni polietilen.

Adhesion Promoter 100.972: 5-10% za prijanjanje na staklo i metal.

### Spoljna upotreba:

Uniprint satin 108.000 ima garanciju 2 godine na spoljnu upotrebu u klimatskim uslovima Centralne Evrope.

Boje iz sistem za mešanje sadrže visok procenat bele i transparentne baze što smanjuje njihovu otpornost.

**Štampa:** Pre upotrebe dobro promešati i razrediti boju. Štampa se (off contact) sa zaoštrenom rakel gumom. Da bi se odredilo da li boja odgovara potrebama štampe, izvršiti test pre početka produkcije.

**Sušenje:** Sa UV lampom od 120W/cm boja se zasušuje 15mt/min. Brzina sušenja može da zavisi od debljine nanosa boje. Ukoliko imate sistem manje snage, potrebno je da se pokretna traka uspori. je dobra za boju, i može da ugrozi mogućnost lakog uklanjanja sa podloge.

**Pokrивnost:** 80 m<sup>2</sup>/kg , koristeći sito od 150niti/cm, tj.150/34 PW,a zavisi i od nijanse i uslova štampe.



Jugoslovenska 2, 11250 Beograd  
Tel: +381 11 6581274, 6581275  
www.sitotehnika.rs  
office@sitotehnika.rs



Aerodromska 17, 71000 Sarajevo, tel: +387 33 719095, 66 002600, e-mail: sasastgraf@gmail.com  
Pilanska bb, 78000 Banja Luka, tel: +387 51 305280, 66 002400, e-mail: stgrafbl@gmail.com  
Lagja Kalabria pn, 10000 Priština, tel: +383 38 602080, 45 600641, e-mail: info@stgraf-ks.com  
Gorno Lisiće 210, 1000 Skoplje, tel: +389 2 3245777, 78 279756, e-mail: office@stgraf.mk

Pratite nas:



**Trihromatske boje:**

- ~104.297SP Žuta
- ~104.397SP Magenta
- ~104.497SP Cian
- ~104.797SP Crna
- ~104.880SP Thixotropic Gel
- ~104.881SP Thixotropic Gel – visoke viskoznosti

**Mešanje boja**

Mešanje boja omogućava da od 9 nijansi iz sistem za mešanje boja napravite **preko 1000 tonova**.

- 104.100 Bela
- 104.540 Zelena
- 104.101 Bela pokrivna
- 104.700 Crna
- 104.201 Limun žuta
- 104.701 Crna pokrivna
- 104.202 Hrom žuta
- 104.800 Transparentna baza
- 104.301 Oranž
- 104.850 Bronze binder
- 104.302 Skarletno crvena
- 104.890 Providni lak-Overprint
- 104.303 Crvena
- 104.296 SPŽuta
- 104.304 Rubin crvena
- 104.396 SPMagenta
- 104.343 Pink 104.497 SPCian
- 104.401 Kobaltno plava
- 104.797 SPCrna
- 104.403 Ultramarin plava
- 104.880 SPTthixotropic Gel
- 104.440 Ljubicasta AMC
- 104.881 SPTthixotropic Gel (v.v.)

**Bezbednost pri radu:**

Izbegavajte direktno i duže izlaganje UV svetlu. Za osvetljenje prostorije za rad koristite bele fluo lampe. Proizvod nadražuje, izbegavajte kontakt sa očima i kožom.



Jugoslovenska 2, 11250 Beograd  
Tel: +381 11 6581274, 6581275  
www.sitotehnika.rs  
office@sitotehnika.rs



Aerodromska 17, 71000 Sarajevo, tel: +387 33 719095, 66 002600, e-mail: sasastgraf@gmail.com  
Pilanska bb, 78000 Banja Luka, tel: +387 51 305280, 66 002400, e-mail: stgrafbl@gmail.com  
Lagja Kalabria pn, 10000 Priština, tel: +383 38 602080, 45 600641, e-mail: info@stgraf-ks.com  
Gorno Lisiče 210, 1000 Skoplje, tel: +389 2 3245777, 78 279756, e-mail: office@stgraf.mk

Pratite nas:    