



# NOVACURE 39.000

**Novacure je visoko sjajna UV boja za ambalažu.**

**Glavne karakteristike:**

- ✓ Pogodno za štampu na tretiranom polipropilenu, polietilenu i HDPE
- ✓ Veoma otporan na alkohol i benzin
- ✓ Visoka pokrivenost
- ✓ Bezolovna boja
- ✓ Odlično prijanjanje

**Pakovanje:**

Boje su pakovane u crne polietilenske kante od 1kg i 5 kg.

**Vek trajanja:**

Čuvati u dobro zatvorenim kutijama na tamnom i hladnom mestu.  
U ovakvim uslovima, rok trajanja boje je 12 meseci.

**Dodatni proizvodi:**

Za pranje koristiti Solvent LQ 90.920.

Emulzija Solventna Zero in Dual SV.

Koristite Razređivač 100.900 najviše do 10%.

Ubrzivač 100.978 oko 2-3% da bi se ubrzao proces sušenja.

Bronze binder 39.850R: koristi se za pripremu metalik boja. Preporučeni odnos je 15% srebro, 20% zlato (težinski). Za optimalnu pokrivenost koristite svilu od 120niti/cm tj. 120/34PW.

Rok trajanja smešane boje je oko 8 sati u zavisnosti od sobne temperature.

Thixotropic Gel 34.880: koristi se za dobijanje polutonova, da bi se dobila bolja definicija tačke .

Transparentna baza 39.800R: da se smanji intenzitet boje i poveća sjaj.

**Štampa:** pre upotrebe dobro promešati i razrediti boju. Štampa se (off contact) sa zaoštrenom rakel gumom.

Da bi se odredilo da li boja odgovara potrebama štampe, izvršiti test pre početka produkcije.

Da bi se dobilo što bolje prijanjanje potrebno je sito zategnuto najmanje 48-50 dina/cm<sup>2</sup>.

**Sušenje:** jedna UV lampa od 300 W/inch koristi se za sušenje 60-80 boca/sat. Brzina sušenja može da zavisi od debljine nanosa boje. Ukoliko imate sistem manje snage, potrebno je da se pokretna traka uspori.

**Pokrivenost:** 90 m<sup>2</sup>/kg sitom od 165niti/cm tj.165/34 PW,a zavisi i od nijanse i uslova štampe.



Jugoslovenska 2, 11250 Beograd  
Tel: +381 11 6581274, 6581275  
www.sitotehnika.rs  
office@sitotehnika.rs



Aerodromska 17, 71000 Sarajevo, tel: +387 33 719095, 66 002600, e-mail: sasastgraf@gmail.com  
Pilanska bb, 78000 Banja Luka, tel: +387 51 305280, 66 002400, e-mail: stgrafbl@gmail.com  
Lagja Kalabria pn, 10000 Priština, tel: +383 38 602080, 45 600641, e-mail: info@stgraf-ks.com  
Gorno Lisiče 210, 1000 Skoplje, tel: +389 2 3245777, 78 279756, e-mail: office@stgraf.mk

Pratite nas:    

**Trihromatske boje:**

39.297 Žuta (Evropa)  
39.397 Magenta (Evropa)  
39.497 Cian (Evropa)  
39.797 Crna (Evropa)  
39.880 Thixotropic Gel

39.100 Bela  
39.027 Tamno ljubičasta (genz)  
39.102 Bela pokrivna  
39.033 Smaragdno zelena  
39.025 Limun žuta  
39.032 Tamno zelena  
39.026 Hrom žuta  
39.700 Crna  
39.028 Svetlo crvena  
39.297 Žuta  
39.030 Crvena  
39.397 Magenta  
39.031 Pink (solferino)  
39.497 Cian  
39.023 Ljubicasta  
39.797 Crna  
39.024 Kobalt plava  
39.880 Thixotropic Gel

**Bezbednost pri radu:**

Izbegavajte direktno i duže izlaganje UV svetlu. Za osvetljenje prostorije za rad koristite bele fluo lampe. Proizvod nadražuje, izbegavajte kontakt sa očima i kožom.



Jugoslovenska 2, 11250 Beograd  
Tel: +381 11 6581274, 6581275  
www.sitotehnika.rs  
office@sitotehnika.rs



Aerodromska 17, 71000 Sarajevo, tel: +387 33 719095, 66 002600, e-mail: sasastgraf@gmail.com  
Pilanska bb, 78000 Banja Luka, tel: +387 51 305280, 66 002400, e-mail: stgrafbl@gmail.com  
Lagja Kalabria pn, 10000 Priština, tel: +383 38 602080, 45 600641, e-mail: info@stgraf-ks.com  
Gorno Lisiče 210, 1000 Skoplje, tel: +389 2 3245777, 78 279756, e-mail: office@stgraf.mk

Pratite nas:    