



PLASTISOL 5000

SERIJA 165400

PLASTISOL BOJA ZA TEKSTILNU ŠTAMPU

GLAVNE KARAKTERISTIKE:

- ✓ brzo medjusušenje.
- ✓ namenjena za direktnu štampu i transfer, pokrivna, sjajna i mekana.
- ✓ polimerizuje na niskoj temperaturi.

PRIPREMA: Boja je spremna za upotrebu. Viskozitet se može smanjiti bez uticaja na pokrivnost dodavanjem do 2% TEXIPLAST ADITIVA 544. Da bi se dobila štampa sjajna i elastična dodaje se do 5% TEXIPLAST ADITIVA 33. Dodavanjem 5-20% ADITIVA ZA BUBRENJE dobija se reljefni efekat pri direktnoj štampi.

BOJE: 18 različitih boja plus Bela , Ekstra Bela sa povećanom pokrivenošću i Bela Fast za brzo sušenje sa infra crvenom lampom. Boje se mogu medjusobno mešati u bilo kom odnosu. Žuta i crvena se mogu dobiti bez olova i teških metala u svom sastavu pod imenom Giallo medio i Rosso medio. Preporučujemo da se nikad ne mešaju više od tri osnovne boje ne računajući belu.

ŠTAMPA: Matrice izrađene od svile maksimalne gustine 90 niti po santimetru. Praksa pokazala da se odlični rezultati pokazali sa redjim sitima/ 34 linije/ a kolori od 60-90 linija.

PRANJE : Matrice i alat se peru sa preparatom SCREENCLEAN ST.

SUŠENJE: Sve boje izuzev BIANCO EXTRA suše se na temperaturi 140-150 °C u roku 2-4 minuta.

TRANSFER ŠTAMPA: štampa se na silikonskom papiru. Završna štampa je sa TEXIPLAST TRANSFER-om ,prema posebnom uputstvu. Ukoliko se želi preslikač, a da se ne upotrebi TEXIPLAST TRANSFER, u tom slučaju posle štampe na silikonskom papiru polimerizacija se vrši na temperaturi od 110-120 °C u trajanju od 40-20". Transfer se vrši presom na temperaturi od 190°C u vremenu od 15-20".

PAKOVANJE: 1,5 i 25 lit.



Jugoslovenska 2, 11250 Beograd
Tel: +381 11 6581274, 6581275
www.sitotehnika.rs
office@sitotehnika.rs



Aerodromska 17, 71000 Sarajevo, tel: +387 33 719095, 66 002600, e-mail: sasastgraf@gmail.com
Pilanska bb, 78000 Banja Luka, tel: +387 51 305280, 66 002400, e-mail: stgrafbl@gmail.com
Lagja Kalabria pn, 10000 Priština, tel: +383 38 602080, 45 600641, e-mail: info@stgraf-ks.com
Gorno Lisiće 210, 1000 Skoplje, tel: +389 2 3245777, 78 279756, e-mail: office@stgraf.mk

Pratite nas:

