



INSTACURE

34.000

Instacure je visoko sjajna UV boja.

Glavne karakteristike:

- ✓ Pogodna za veliki broj materijala: PVC, poliester, polistiren, ABS, polikarbonat, papir (pripremljen i nepripremljen), karton, viklovane elemente.
- ✓ Veoma otporna na solvent
- ✓ Dobra fleksibilnost
- ✓ Otporna na spoljne uslove

Pakovanje:

Boje su pakovane u crne polietilenske kante od 1kg i 5 kg.

Vek trajanja:

Čuvati u dobro zatvorenim kutijama na tamnom i hladnom mestu.
U ovakvim uslovima, rok trajanja boje je 12 meseci.

Dodatni proizvodi:

Za pranje koristiti Solvent LQ 90.920.

Emulzija Solventna Zero in Dual SV.

Koristite Razređivač 100.900 najviše do 10%.

Ubrzivač 100.978 oko 2-3% da bi se ubrzao proces sušenja.

Transparent base 34.800: koristi se da smanji intenzitet boje ili za pripremu metalik boja sa bronzanim (20%) ili aluminijumskim prahom (15%).

Thixotropic Gel 34.880: koristi se za dobijanje polutonova, da bi se dobila bolja definicija tačke.

Sliding agent 34.975: sliding dodatak za bolju viskoznost boje za štampu linijskih motiva.

Štampa: pre upotrebe dobro promešati i razrediti boju. Štampa se (off contact) sa zaoštrenom rakel gumom. Da bi se odredilo da li boja odgovara potrebama štampe, izvršiti test pre početka produkcije.

Sušenje: sa UV lampom od 120W/cm boja se zasušuje 15mt/min. Brzina sušenja može da zavisi od debljine nanosa boje. Ukoliko imate sistem manje snage, potrebno je da se pokretna traka uspori.

Pokrivnost: 70 m²/kg sa sitom od 150niti/cm tj.150/34 PW. Pokrivnost zavisi i od nijanse i uslova štampe.



Jugoslovenska 2, 11250 Beograd
Tel: +381 11 6581274, 6581275
www.sitotehnika.rs
office@sitotehnika.rs



Aerodromska 17, 71000 Sarajevo, tel: +387 33 719095, 66 002600, e-mail: sasastgraf@gmail.com
Pilanska bb, 78000 Banja Luka, tel: +387 51 305280, 66 002400, e-mail: stgrafbl@gmail.com
Lagja Kalabria pn, 10000 Priština, tel: +383 38 602080, 45 600641, e-mail: info@stgraf-ks.com
Gorno Lisiće 210, 1000 Skoplje, tel: +389 2 3245777, 78 279756, e-mail: office@stgraf.mk

Pratite nas:



**Trihromatske boje:**

34.297 Žuta (Evropa)
34.397 Magenta (Evropa)
34.497 Cian (Evropa)
34.797 Crna (Evropa)
34.880 Thixotropic Gel

34.110 Saten bela
34.442 Ultramarin plava
34.140 Bela
34.540 Zelena
34.240 Žuta
34.700 Crna
34.241 Hrom žuta
34.800 Transparentna baza
34.340 Skarletno crvena
34.297 Žuta
34.341 Rubin crvena
34.397 Magenta
34.342 Pink
34.497 Cian
34.440 Ljubicasta
34.797 Crna
34.441 Brillijant plava
34.880 Thixotropic Gel

Bezbednost pri radu:

Izbegavajte direktno i duže izlaganje UV svetlu. Za osvetljenje prostorije za rad koristite bele fluo lampe. Proizvod nadražuje, izbegavajte kontakt sa očima i kožom.



Jugoslovenska 2, 11250 Beograd
Tel: +381 11 6581274, 6581275
www.sitotehnika.rs
office@sitotehnika.rs



Aerodromska 17, 71000 Sarajevo, tel: +387 33 719095, 66 002600, e-mail: sasastgraf@gmail.com
Pilanska bb, 78000 Banja Luka, tel: +387 51 305280, 66 002400, e-mail: stgrafbl@gmail.com
Lagja Kalabria pn, 10000 Priština, tel: +383 38 602080, 45 600641, e-mail: info@stgraf-ks.com
Gorno Lisiče 210, 1000 Skoplje, tel: +389 2 3245777, 78 279756, e-mail: office@stgraf.mk

Pratite nas:    