



TEXILAC MONO /AF/ Kod br. 167600

Proizvod na vodenoj osnovi

- ✓ Jednokomponentni
- ✓ Može se koristiti s katalizatorom da bi se postigla najbolja otpornost na pranje ili u slučaju problematičnih tkanina.
- ✓ Za svetlu i tamnu podlogu
- ✓ **Ne zahteva sušenje toplinom**
- ✓ Meko na dodir
- ✓ Mali sadržaj formaldehida

UPUTSTVO ZA UPOTREBU:

PRIPREMA: Ova boja za štampu spremna je za upotrebu i može se razrediti vodom, naročito kod štampe na grubim materijalima.

Dodavanjem max. 5% vode poboljšaće se pogodnost za štampu i smanjiti viskoznost. Može se dodati TEXILAC RETARDER u maksimalnoj količini od 3%, a gustoća paste može se povećati sredstvom za zgušnjavanje TEXILAC THICKENER 346 – do 1%

BOJE : Raspoloživo u 13 tonova plus bela i crna.

Specijalni efekti mogu se dobiti dodavanjem sedefastog, metalik, fluorescentnog ili fosforescentnog pigmenta sredstvu TEXILAC MONO-AF-TRANSPARENT.

TEXILAC MONO-AF- BASE PER COLORATI može se mešati sa max. 5-7% TEXILAC COLORANTI ili ECOTEX P.

ŠTAMPA: max 55 niti-cm

ČIŠĆENJE: Isperite sita mlazom hladne vode, ubrzo posle upotrebe.

Za dubinsko čišćenje nakon dugog perioda štampanja, upotrebite sredstvo SCREEN CLEAN ST pomoću sunđera ili četke.

STVRDNJAVANJE: TEXILAC MONO AF postize otpornost na kućno pranje pri 40C stepeni posle 3 dana na sobnoj temperaturi.

Ako se zeli postići otpornost pri 60 C stepeni ili u slučaju štampe na tkaninama sa smanjenom sposobnošću pranja, dodajte 2% sredstva ECOTEX FIX 50.

Nakon katalizacije, vek trajanja pripremljene paste je 8-12 sati, u zavisnosti od uslova u prostoriji. Da bi povećali opštu otpornost, moguće je staviti suvi otisak u peć na 80-100°C.

PAKOVANJA: BOJE – 1 l 5 kg

BELA 1,5,25 l 50 kg

CRNA: 1,5, l 25 kg

TRANSPARENT I BASE PER COLORANTI: 1,5,20 l 50 kg

UPOZORENJE: TEXILAC MONO AF ne sme se mešati sa TEXILAC AF

Preporučujemo da izvršite detaljne probe pre štampe.

PAZITE NA STVARANJE KORE – PROIZVOD DOBRO IZMEŠAJTE PRE UPOTREBE

Ovaj proizvod ne trazi posebno označavanje prema standardima EEZ



Jugoslovenska 2, 11250 Beograd
Tel: +381 11 6581274, 6581275
www.sitotehnika.rs
office@sitotehnika.rs



Aerodromska 17, 71000 Sarajevo, tel: +387 33 719095, 66 002600, e-mail: sasastgraf@gmail.com
Pilanska bb, 78000 Banja Luka, tel: +387 51 305280, 66 002400, e-mail: stgrafbl@gmail.com
Lagja Kalabria pn, 10000 Priština, tel: +383 38 602080, 45 600641, e-mail: info@stgraf-ks.com
Gorno Lisiće 210, 1000 Skoplje, tel: +389 2 3245777, 78 279756, e-mail: office@stgraf.mk

Pratite nas:    