



DURAFLEX 106.000

Duraflex je visoko sjajna UV boja.

Glavne karakteristike:

- ✓ Za štampu na vinilu i tretiranim poliester filmovima.
- ✓ Garancija 5 godina na spoljne uslove.
- ✓ Dobra fleksibilnost – pogodna za višeslojnu štampu i štancovanje.
- ✓ Podnosi upotrebu lepljivih traka pri radu.
- ✓ Otporna na solvente i abraziju, pogodan za najzahtevniju štampu.
- ✓ Bezolovni pigmenti.
- ✓ Zadržava visok sjaj sa zanemarljivim otiranjem kad je izloženo vremenskim uslovima.

Pakovanje:

Boje su pakovane u crne polietilenske kante od 1kg i 5 kg.

Vek trajanja:

Čuvati u dobro zatvorenim kutijama na tamnom i hladnom mestu.
U ovakvim uslovima, rok trajanja boje je 12 meseci.

Dodatni proizvodi:

Za pranje koristiti Solvent LQ 90.920.

Emulzija Solventna Zero in Dual SV.

Razređivanje: koristite Razređivač 100.900 najviše do 10%.

Ubrzivač 100.978 oko 2-3% da bi se ubrzao proces sušenja.

Bronze binder 106.850 - koristi se za pripremu metalik boja. Preporučeni odnos je 15% srebro, 20% zlato (težinski). Za optimalnu pokrivenost koristite 120/34 PW, dakle 120 niti/cm. Rok trajanja pripremljene boje je oko 8 sati u zavisnosti od sobne temperature.

Spoljna upotreba:

~Duraflex 106.000 ima garanciju 5 godina na spoljnu upotrebu u klimatskim uslovima Centralne Evrope.

~Boje iz sistema za mešanje sadrže visok procenat bele i transparentne baze što smanjuje njihovu otpornost.

Štampa: pre upotrebe dobro promešati i razrediti boju. Štampa se (off contact) sa zaoštrenom rakel gumom. Da bi se odredilo da li boja odgovara potrebama štampe, izvršiti test pre početka produkcije.

Sušenje: sa UV lampom od 120W/cm boja se zasušuje 15mt/min. Brzina sušenja može da zavisi od debljine nanosa boje. Ukoliko imate sistem manje snage, potrebno je da se pokretna traka uspori. Potpuno zasušivanje i prijanjanje boje se postiže 4 sata od inicijalne polimerizacije.

Pokrivenost: 80 m2/kg sito 150/34 PW, dakle 150 niti/cm; zavisi i od nijanse i uslova štampe.



Jugoslovenska 2, 11250 Beograd
Tel: +381 11 6581274, 6581275
www.sitotehnika.rs
office@sitotehnika.rs



Aerodromska 17, 71000 Sarajevo, tel: +387 33 719095, 66 002600, e-mail: sasastgraf@gmail.com
Pilanska bb, 78000 Banja Luka, tel: +387 51 305280, 66 002400, e-mail: stgrafbl@gmail.com
Lagja Kalabria pn, 10000 Priština, tel: +383 38 602080, 45 600641, e-mail: info@stgraf-ks.com
Gorno Lisiće 210, 1000 Skoplje, tel: +389 2 3245777, 78 279756, e-mail: office@stgraf.mk

Pratite nas:



**Trihromatske boje:**

106.296 NF Žuta
106.396 NF Magenta
106.496 NF Cian
106.886 Thixotropic Gel

106.100S Bela
106.700SP Crna
106.101P Bela pokrivna
106.701SP Crna pokrivna
106P.200 Limun žuta AMC
106.800SP Transparentna baza
106P.301 Oranž AMC
106.850SP Bronze binder
106P.302 Skarletno crvena AMC
106.890SP Providni lak-Overprint
106P.303 Crvena AMC
106.296NF Žuta
106P.342 Pink AMC
106.396NF Magenta
106P.404 Brillijant plava AMC
106.496NF Cian
106P.440 Ljubičasta AMC
106.796NF Crna
106P.500 Zelena AMC
106.886NF Thixotropic Gel

Bezbednost pri radu:

Izbegavajte direktno i duže izlaganje UV svetlu. Za osvetljenje prostorije za rad koristite bele fluo lampe. Proizvod nadražuje, izbegavajte kontakt sa očima i kožom.



Jugoslovenska 2, 11250 Beograd
Tel: +381 11 6581274, 6581275
www.sitotehnika.rs
office@sitotehnika.rs



Aerodromska 17, 71000 Sarajevo, tel: +387 33 719095, 66 002600, e-mail: sasastgraf@gmail.com
Pilanska bb, 78000 Banja Luka, tel: +387 51 305280, 66 002400, e-mail: stgrafbl@gmail.com
Lagja Kalabria pn, 10000 Priština, tel: +383 38 602080, 45 600641, e-mail: info@stgraf-ks.com
Gorno Lisiče 210, 1000 Skoplje, tel: +389 2 3245777, 78 279756, e-mail: office@stgraf.mk

Pratite nas:    