



TEXILAC PO

Serijski koda br. 167100 i 168300

Visokopokrivna boja na vodenoj bazi za štampu na tekstilu u brojnim tonovima.

- ✓ Za svetle i tamne podloge
- ✓ Boje su otporne na pranje i hemijsko čišćenje posle sušenja toplinom

UPUTSTVO ZA UPOTREBU:

PRIPREMA: Boje su već spremne za upotrebu i mogu se razrediti sa max. 5% vode.

Dodavanjem max. 5% belog špiritusa poboljšava se prikladnost za štampu. Sušenje se može usporiti dodavanjem max. usporivača TEXILAC RETARDER ili max. TEXIOLAC RETARDER GEL.

Ako je potrebno, gustoa proizvoda može se povećati sa max. 5% sredstva za zgušnjavanje TEXILAC THICKENER 162.

BOJE: 14 tonova iz karte boja TEXILAC PO/AF plus bela i crna, koje se mogu izmešati da bi se dobio bilo koji zeljeni ton.

Mogu se dobiti specijalni efekti s metalnim, sedefastim, fluorescentnim ili fosforescentnim prašcima sa TEXILAC PO TRANSPARENT / pogledajte listu podataka - Specijalni pigmenti/

ŠTAMPA: ravna sita: max. 70 niti/cm.

rotirajuća sita: max. mrežica 125

specijalni efekti: mrežica sita zavisi od veličine pigmentnog praha.

POLIMERIZACIJA: tri minuta pri temperaturi od 130 C stepeni za otpornost na pranje.

tri minuta pri 160°C za otpornost na hemijsko čišćenje

TEXILAC PO-E nije pogodan za hemijsko čišćenje.

IŠĆENJE: isperite sita i pribor vodom što je moguće pre.

PAKOVANJE: bela: 1, 5, 25, 50 kg

Transparentna: 1, 5, 20, 50 kg

Sve boje: 1, 5 i 25 kg

TEXILAC PO I TEXILAC PO-E se mogu mešati sa TEXILAC UP, TEXILAC HT-2, I TEXILAC HT-2R kao i sa TEXILAC PO WHITE EXTRA

Rezultati štampe zavise od mnogih faktora i zato preporučujemo da se izvrše temeljne probe da bi se postigli očekivani rezultati. Boju izmešajte dobro pre upotrebe i zaštitite od zamrzavanja.

Svi naši proizvodi nose etikete sa podacima o sigurnosti u skladu sa vazećim propisima, a azurirane liste sa podacima o sigurnosti u skladu sa propisima EEZ dostupne su na zahtev.



Jugoslovenska 2, 11250 Beograd
Tel: +381 11 6581274, 6581275
www.sitotehnika.rs
office@sitotehnika.rs



Aerodromska 17, 71000 Sarajevo, tel: +387 33 719095, 66 002600, e-mail: sasastgraf@gmail.com
Pilanska bb, 78000 Banja Luka, tel: +387 51 305280, 66 002400, e-mail: stgrafbl@gmail.com
Lagja Kalabria pn, 10000 Priština, tel: +383 38 602080, 45 600641, e-mail: info@stgraf-ks.com
Gorno Lisiće 210, 1000 Skoplje, tel: +389 2 3245777, 78 279756, e-mail: office@stgraf.mk

Pratite nas:

