



## TEXILAC UP

Serija koda br. 167500

Boje za štampu na tekstilu sa bubrenjem na vodenoj osnovi.

- ✓ Visoko pokriva juče, za tamne i svetle pozadine
- ✓ Otisci su otporni na pranje vodom posle susenja u tunelu.

TEXILAC UP TRANSPARENT /167500/ za bojenje pomoću pigmentata TEXILAC COLORANTS ili ECOTEX P

TEXILAC UP BIANCO /167501 / - bela

TEXILAC UP TRANSP. L / 167599/ - elastična za štampu na likri.

### UPUTSTVO ZA UPOTREBU:

PRIPREMA: Boje TEXILAC UP spremne su za upotrebu i mogu se razrediti s max. 5% vode.

Dodavanjem max. 5% belog spiritusa poboljšava se prikladnost za štampu. Susenje se može ubrzati dodavanjem max. 5% usporivača TEXILAC RETARDER ili max. 10% TEXILAC RETARDER GEL. Ako je potrebno, gustota proizvoda može se povećati s max. 5% sredstva za zgusnjavanje TEXILAC THICKENER 162.

BOJE: TEXILAC UP TRANSPARENT I TEXILAC UP TRANSPARENT L postaju slonovaca beli posle susenja toplinom. Mogu se kolorisati sa dodavanjem do 10% pigmenta TEXILAC COLORANTS ili ECOTEX P.

TEXILAC UP WHITE ostaje beli posle polimerizacije, a pastelne boje dobijaju se dodavanjem gornjih pigmentata.

Specijalni efekti mogu se dobiti s metalnim, fluorescentnim, sedefastim ili fosforescentnim pigmentnim prascima u prozirnim bojama.

STAMPANJE: ravna sita: max. 70 niti/cm.

specijalni efekti: mrežica sita zavisi od veličine pigmentnog praha.

POLIMERIZACIJA: otisci, bilo još vlažni ili jednoliko osušeni na sobnoj temperaturi / u slučaju velikih debljina sloja/ moraju se sušiti pri temperaturi od 130-140°C. Kroz period od 90 sec. do 3 min. prema željenom završnom efektu.

SUSENJE: isperite sita i pribor što je moguće pre.

PAKOVANJA: TEXILAC UP WHITE: 1,5, 25 i 50 kg.

TEXILAC UP TRANSPARENT I TEXILAC UP TRANSPARENT L 1,5, 20 i 50 kg.

TEXILAC UP se može mešati sa proizvodima TEXILAC PO, TEXILAC PO-E, TEXILAC PO WHITE EXTRA TEXILAC HT-2 i TEXILAC HT-2R.

Rezultati štampe zavise od mnogo faktora i zato preporučujemo da se izvrše detaljne probe u cilju postizanja željenog rezultata.

Boju dobro izmesajte pre upotrebe. Zastitite je od zamrzavanja.

Svi naši proizvodi nose etikete sa podacima o sigurnosti u skladu sa važećim je propisima, a azurirane liste sa podacima o sigurnosti prema normama EEZ dostupne su na zahtev.



Jugoslovenska 2, 11250 Beograd  
Tel: +381 11 6581274, 6581275  
www.sitotehnika.rs  
office@sitotehnika.rs



Aerodromska 17, 71000 Sarajevo, tel: +387 33 719095, 66 002600, e-mail: sasastgraf@gmail.com  
Pilanska bb, 78000 Banja Luka, tel: +387 51 305280, 66 002400, e-mail: stgrafbl@gmail.com  
Lagja Kalabria pn, 10000 Priština, tel: +383 38 602080, 45 600641, e-mail: info@stgraf-ks.com  
Gorno Lisiće 210, 1000 Skoplje, tel: +389 2 3245777, 78 279756, e-mail: office@stgraf.mk

Pratite nas:

