



METALINK 94.000

Metalna boja bazirana na vinilu, spremna za korišćenje, posebno napravljena za štampanje na PVC- u i termoplastičnim supstratima. Karakteriše je dobra neprovidnost i svojstva brzog sušenja.

GLAVNE KARAKTERISTIKE:

Odlična svojstva štampanja
Satenski sjaj
Dobra neprovidnost

PODLOGE ZA ŠTAMPANJE:

Pogodna za štampanje na fleksibilnom, grubom i samo-lepljivom PVC-u , polistirenu, drvetu, metalu, plastičnim supstratima.

SPECIFIKACIJE:

ŠTAMPANJE razredite boju pre upotrebe prema potrebama štampanja i dobro promešajte. Neophodno je da se štampanje obavi dobro naoštrenom Vulkollan rakel gumom.

SUŠENJE: boja se brzo suši isparavanjem rastvarača. Na sobnoj temperaturi traje približno 20 minuta, a u sušarama sa vrućim vazduhom na 40-50°C stepeni vreme sušenja je smanjeno na 50-60 sekundi.

PREKRIVANJE: 30-40m²/kg u zavisnosti od boje i koristeći svilu od 100 niti/cm.

POMONĆI PROIZVODI:

RETARDER-USPORIVAČ 90.923: do 10% kada se štampaju fini detalji ili u zagrejanim prostorijama.

EXTRA SLOW / SPORI/ SUPER 90.911 90.931: do 10% da bi se povećala stabilnost boje na situ.

STANDARDNE BOJE :

94.124 Srebrna
94.324 Bledo zlatna
94.424 Bogato blede zlatna
94.524 Bogato zlatna

VEK TRAJANJA :

Približno dve godine pod uslovom da se drži u originalnom, hermetički zatvorenom pakovanju.



Jugoslovenska 2, 11250 Beograd
Tel: +381 11 6581274, 6581275
www.sitotehnika.rs
office@sitotehnika.rs



Aerodromska 17, 71000 Sarajevo, tel: +387 33 719095, 66 002600, e-mail: sasastgraf@gmail.com
Pilanska bb, 78000 Banja Luka, tel: +387 51 305280, 66 002400, e-mail: stgrafbl@gmail.com
Lagja Kalabria pn, 10000 Priština, tel: +383 38 602080, 45 600641, e-mail: info@stgraf-ks.com
Gorno Lisiće 210, 1000 Skoplje, tel: +389 2 3245777, 78 279756, e-mail: office@stgraf.mk

Pratite nas:

